

Format bloczka		Wymiary (LxBxH) mm	Klasa odporności na ściskanie N/mm <sup>2</sup>	Gęstość g/mm <sup>3</sup>	Średnia waga kg	Reakcja na ogień	Absorbpcja wody %	Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)]	Izolacyjność akustyczna [dB]			Ilość bloczków na palecie szt.	Zużycie bloczków* szt./m <sup>2</sup>		Zastosowanie
									R <sub>w</sub>	R <sub>A1</sub>	R <sub>A2</sub>		zaprawa murarska	zaprawa klejowa	
U8L	bloczek drążony	250x80x220	15	1,4	5,71	Euroklasa A1	maks. 16	0,41	42	41	38	128	17,4	18	ściany działowe
U8L (D)		250x80x248	15	1,4	6,68			0,41	42	41	38	128	15,4	16	
U11,5L (D)		500x115x248	15	1,6	21,00			0,46	47	46	43	48	7,8	8	
U11,5V (D)	bloczek pełny	500x115x248	20	1,8	24,10			0,81	50	49	46	48	7,8	8	
U12L	bloczek drążony	250x120x220	15	1,6	9,43			0,46	48	47	44	96	17,4	18	
U17,5L (D)		250x175x248	15	1,4	14,61			0,41	53	51	48	64	15,4	16	
U17,5V (D)	bloczek pełny	250x175x248	20	1,8	19,12			0,81	55	54	50	64	15,4	16	ściany konstrukcyjne i wypełniające, zewnętrzne i wewnętrzne, ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej
U18L	bloczek drążony	250x180x220	15	1,4	13,40			0,46	53	51	48	64	17,4	18	ściany konstrukcyjne i wypełniające, zewnętrzne i wewnętrzne
			20	1,6	13,97										
U18V	bloczek pełny	250x180x220	20	1,8	16,03			0,61	55	54	50	64	17,4	18	ściany konstrukcyjne i wypełniające, zewnętrzne i wewnętrzne, ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej
			25	1,6	16,15										
U24L	bloczek drążony	250x240x220	15	1,4	17,25			0,41	55	54	51	48	17,4	18	ściany konstrukcyjne i wypełniające, zewnętrzne i wewnętrzne
			20	1,4	18,03										
U24L (D)	bloczek drążony	250x240x248	15	1,4	19,15			0,41	55	54	51	48	15,4	16	
U24V	bloczek pełny	250x240x220	20	1,6	20,79			0,61	57	56	53	48	17,4	18	ściany konstrukcyjne i wypełniające, zewnętrzne i wewnętrzne, ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej
			25	1,8	21,35										
U24V (D)		250x240x248	20	1,6	23,91	0,61	57	56	53	48	15,4	16			
UPSW	-	240x250x220	15	1,2	15,71	0,36	-	-	-	48	-	-	wentylacja		
U12/2L	bloczek drążony	250x120x108	15	1,6	4,90	0,53	-	-	-	216	33,5	37	ściany działowe		

\*zaprawa klejowa - zużycie bloczków przy murowaniu na zaprawę klejową o grubości spoiny 2mm  
 zaprawa murarska - zużycie bloczków przy murowaniu na zaprawę murarską o grubości spoiny 12 mm